


GRANULOMETRIA

A richiesta

UTILIZZO

rimozione di
idrogeno solforato
(H₂S), mercaptani
ed altri solfuri
organici da
correnti gassose



IMBALLO


Sacchi carta
Sacconi

CODICE SCHEDA
TDS-IM- KI

REVISIONE
0

DATA REVISIONE
01-09-21

IMPREGNATO KI



- ❖ Disponibile sia in forma estrusa che granulare
- ❖ Contenuto KI min. 2%
- ❖ La capacità di adsorbimento di H₂S può arrivare al 60%.
- ❖ Prestazioni ideali richiedono la presenza di ossigeno (almeno 2 volte il contenuto di H₂S) e di umidità relativa (40-85%).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Metodo	U.M.	Valore
Densità Apparente	Astm D 2854	Kg/m ³	550
Durezza	Astm D 3802	%	95
Umidità all'imballo	Astm D 2867	%	8

REPUR S.r.l.

Sede Legale: Via G. Passerini 2, 20900 Monza (MB);

Sede Operativa: Corso Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte (SV)

Tel. +39 0195090362 - Fax. +39 0195091302 - Mail: repur@repursrl.it - Pec: repur@legalmail.it;

C.F. e P.IVA 11464900965

SDI: J6URRTW